

TIS[®]100-86-30 是导热绝缘产品，它是将绝缘性的硅胶基材加入到导热材料中，达到绝缘导热的效果产品无毒环保，具有阻燃性，主要应用于隔离电源与散热器等。



特性

- 》表面较柔软，良好的导热率
- 》良好的电介质强度
- 》良好绝缘，低热阻
- 》自带微粘性，可选背胶

应用

- 》电源与车用蓄电池
- 》功率半导体器件
- 》视听产品
- 》汽车控制装置

TIS [®] 100-86-30 特性表		
产品特性	典型值	测试方法
颜色	白色	目视
结构&成份	陶瓷填充硅橡胶	-
厚度 (inch/mm)	0.009 0.23	ASTM D374
密度 (g/cm ³)	2.7	ASTM D792
硬度 (Shore A)	75	ASTM D2240
建议使用温度范围 (°C)	-40 ~ 200	-
击穿电压 (V)	≥1500	ASTM D149
介电常数 @1MHz	4.0	ASTM D150
体积电阻率 (Ohm·cm)	> 1.0×10 ¹²	ASTM D257
导热系数 (W/m·K)	2.5	ASTM D5470
	2.5	ISO22007
热阻抗 (°C·in ² /W) @25psi	0.60	ASTM D5470
阻燃等级	V-0	UL94 (E331100)

产品规格

标准厚度: 0.009" (0.23 mm)
标准尺寸: 12"×160' (304mm×48.7m)

TIS[®]系列可模切成不同形状提供。如需不同厚度或想了解更多导热材料的产品信息，请与本公司联系。

全球方案：在地服务

中国: +86-769-38801208
台湾: +886-2-2277-1007
加拿大: +001-604-2998559
越南: +84-396852859

service@ziitek.com

www.ziitek.com

Ziitek Technology Ltd (兆科科技有限公司) 及其代理商提供的信息被认为是准确和可靠的，产品规格可能因技术改动或优化而调整，恕不另行通知。产品的使用和应用责任由最终用户承担，Ziitek (兆科) 本公司不对产品的适用性、可销售性或特定用途作任何保证，亦不承担任何附带或间接损害的责任。Ziitek (兆科) 及其标志为公司或关联公司所有。



TIS100-86-30-0626